# Dekoral ŁAZIENKA & KUCHNIA

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Латексна фарба Dekoral ŁAZIENKA & KUCHNIA призначена для фарбування стін і стель у приміщеннях, особливо схильних до розвитку цвілевих грибків і впливу вологи. Покриття має тривалий захист від грибків. Стійка до жирних плям і тертя, завдяки чому легко підтримувати чистоту і гігієну в нашому домі. Залишає матовий ефект обробки. Застосування високоякісної дисперсії забезпечує правильну мікровентиляцію поверхні.

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стійка до вологи та жирних плям
- Покриття, стійке до грибків та цвілі
- Гідрофобне – рідини не вбираються• Стійка до миття та чищення • Легке видалення плям
- Витрата – до 14 м²/л

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Колір** | 26 готових кольорів |
| **В'язкість за Брукфілдом** | 10000-18000 |
| **Густина 20±;0.5°C, [г/см³]** | 1,2-1,35 |
| **Стійкість до стирання** | PN-C-81914 Тип I (стійкий до мокрого чищення). Відповідає PN-EN-13300 Клас 1. |

## НАНЕСЕННЯ

| | |
|---|---|
| **Кількість шарів** | 2 шари \| витрата до 14 м²/л - при одному шарі, залежно від кольору та поглинальної здатності основи |
| **Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]** | 3 години |
| **Нанесення другого шару через 17 годин** | після 4h |
| **Спосіб нанесення** | розпилення, пензель, валик |
| **Рекомендовані інструменти від бренду Progold** | валик Microfibre Floor 120, валик Microfibre Extra або інший якісний малярній інструмент |
| **Розчинник** | водорозчинний |

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Решткі клейових фарб ретельно видаліть, а основу змийте водою.
- Поверхня, призначена для фарбування, повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу, без тріщин.
- Свіжі штукатурки та основи, що сильно вбирають воду (шпаклівки та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, основи, що ніколи не фарбувалися), загрунтуйте препаратом Acryl grunt марки Pro Gold.• Для вирівнювання поглинальної здатності та відтінку основи використовуйте GRUNT L марки Dekoral.• Поверхні, пофарбовані емульсійними фарбами, знежирте, промивши водою з додаванням відповідних миючих засобів. • Стійкі плями пофарбуйте ізоляційною фарбою NA PLAMY Renostyl Plus марки Dekoral.• Поверхні, уражені цвіллю, очистіть водним розчином дезінфікуючого засобу.
- Не захищає штукатурку від розвитку мікроорганізмів.

## ФАРБУВАННЯ

- Свіжі цементно-вапняні штукатурки фарбуйте через 3-4 тижні після нанесення.
- Перед використанням ретельно перемішайте продукт.
- При необхідності розбавте водою в кількості приблизно 5% об.
- Фарбуйте при температурі від +5°C до +30°C і вологості повітря нижче 80%.
- Після закінчення фарбування інструменти промийте водою.
- Під час фарбування та після його закінчення приміщення перед використанням провітрюйте до зникнення характерного запаху.
- У разі використання малярських стрічок рекомендуємо знімати їх відразу після фарбування, коли фарба ще волога, або через 24 години після нанесення останнього шару фарби.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

| | |
|---|---|
| **Правила пожежної безпеки та техніки безпеки** | Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу. |
| **Затвердження** | Польська гігієнічна сертифікація |
| **Вміст ЛОС** | Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 30 г/л (2010). Продукт містить максимум 30 г/л. |
| **Зберігання** | Зберігати при температурі від 0°C до 30°C. |
| **Термін придатності** | 36 |
| **Упаковка** | 0,03 L \| 2,5 L |

PPG
PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.