Dekoral AKRYLIT W



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стійка до миття латексна фарба Dekoral AKRYLIT W призначена для декоративного фарбування стін і стель усередині приміщень. Оптимально підібрані фізико-хімічні та оптичні властивості пігменту забезпечують пофарбованим поверхням сніжно-білий відтінок.
Поєднання відбілювальних і освітлювальних компонентів робить фарбу стійкою до ультрафіолетового випромінювання та запобігає пожовтінню з часом, гарантуючи збереження білизни протягом 5 років. Матове покриття оптично маскує недосконалості основи.
Застосування високоякісної дисперсії забезпечує належну мікровентиляцію поверхні. Продукт також призначений для реноваційного фарбування інтер'єрів. Фарбу рекомендовано наносити валиком або методом гідродинамічного розпилення.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стійка до стирання
- 5 років збереження білизни
- Оптимальна для гідродинамічного розпилення
- Дуже добре покриває
- Матове покриття
- Правильна мікровентиляція поверхні
- Витрата 14 м²/л
- Фарба стійка до УФ-випромінювання, не жовтіє з часом – комбінація високоактивних відбілюючих і освітлюючих речовин робить фарбу стійкою до УФ-випромінювання і запобігає її пожовтінню з часом

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий
В'язкість за Брукфілдом	4000-16000
Густина 20±;0.5°C, [г/см³]	максимум 1,600
Стійкість до стирання	Відповідає вимогам стандарту PN-C-81914 Тип I (стійкість до мокрого чищення). Клас 3 згідно з PN-EN-13300.

НАНЕСЕННЯ

Кількість шарів	1*-2 шари (*у разі повторного фарбування стін і стель білого кольору без плям та знебарвлень) | витрата до 14 м²/л — за один шар, залежно від поглинальної здатності та шорсткості поверхні, а також використаного інструменту.
Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]	2 години
Нанесення другого шару через 17 годин	після 2h
Спосіб нанесення	розпилення, пензель, валик
Рекомендовані інструменти від бренду Progold	валик Microfibre Extra, валик Promicro Blue, валик Microfibre Floor або інший якісний малярній інструмент
Розчинник	водорозчинний

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Залишки клейових фарб ретельно видаліть, а поверхню змийте водою.
- Поверхня, призначена для фарбування, повинна бути чистою, сухою, без пилу та тріщин.
- Свіжі штукатурки та основи з високою водопоглинальною здатністю (гіпсові шпаклівки, гіпсокартонні плити, поверхні, які раніше не фарбувалися) заґрунтуйте ґрунтувальним засобом Acryl Grunt марки ProGold.
- Для вирівнювання поглинальної здатності основи використовуйте GRUNT L — латексну ґрунтувальну фарбу для стін і стель марки Dekoral.
- Складні плями та жирні забруднення ізолюйте ґрунтувальною фарбою Na plamy марки Dekoral.
- Поверхні, пофарбовані емульсійними фарбами, знежирте шляхом миття водою з додаванням відповідних мийних засобів.

ФАРБУВАННЯ

- Свіжі штукатурки фарбуйте через 3-4 тижні після нанесення.
- Перед використанням ретельно перемішайте продукт.
- При необхідності розбавте водою в кількості не більше 5% від об'єму.
- Фарбуйте при температурі від +5°C до +30°C і вологості повітря нижче 80%.
- Після закінчення фарбування видаліть залишки фарби з інструментів, а потім вимийте їх водою. Не виливайте забруднену воду в каналізацію.
- Під час фарбування та після його закінчення провітрюйте приміщення до зникнення характерного запаху.
- При використанні малярських стрічок рекомендуємо знімати їх відразу після фарбування, коли фарба ще волога, або через 24 години після нанесення останнього шару фарби.

PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



Правила пожежної безпеки та техніки безпеки	Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу.
Затвердження	Польська гігієнічна сертифікація
Вміст ЛОС	Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 30 г/л (2010). Продукт містить максимум 30 г/л.
Зберігання	Зберігати при температурі від 0°C до 30°C.
Термін придатності	36
Упаковка	1,0 L | 3,0 L | 5,0 L | 10,0 L

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.