Dekoral CHLOROKAUCZUK



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Хлоркаучук призначений для поверхневого, захисного фарбування та реставрації сталевих, чавунних основ, у тому числі будівельних конструкцій, що експлуатуються на відкритому повітрі. Може застосовуватися для фарбування вертикальних бетонних основ та внутрішніх і зовнішніх цементно-вапняних штукатурок (не схильних до надмірного стирання) після їх попереднього ґрунтування.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- До 10 років антикорозійного захисту*
- Високий ступінь блиску
- Стійкість до подряпин
- Висока стійкість до атмосферних впливів
- Нанесення без ґрунтовки на бетон
- Антикорозійний захист конструкційної сталі в комплекті з АНТИКОРОЗІЙНОЮ ГРУНТІВКОЮ марки Dekoral (категорія корозійності C2 H згідно з PN-EN ISO 12944-1:2018 та PN-EN ISO 12944-2:2018)* Тривалість визначена відповідно до стандарту PN-EN ISO 12944-5; стосується захисту вертикальних поверхонь при застосуванні мінімум 2 шарів АНТИКОРОЗІЙНОГО ҐРУНТУ загальною товщиною 90 µм у сухому стані та 1 шару CHLOROKAUCZUK товщиною 40 µм у сухому стані.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий + 10 готових кольорів
В'язкість за Брукфілдом	500-1500
Густина 20±;0.5°C, [г/см³]	0,940-1,200

НАНЕСЕННЯ

Кількість шарів	пензель: 1-2 шари, пневматичне розпилення: 3 шари | витрата до 10 м²/л
Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]	24 години (суха на дотик)
Нанесення другого шару через 17 годин	після 72h
Спосіб нанесення	розпилення, пензель
Рекомендовані інструменти від бренду Progold	плоска кисть 6550 або інший якісний малярній інструмент
Розчинник	органічний розчинник

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Сталева та чавунна поверхня, призначена для фарбування, повинна бути сухою, без іржі та осередків корозії, пилу, жиру та механічних забруднень.• Для отримання довготривалого антикорозійного захисту нанесіть комплект: 2 шари PODKŁAD ANTYKOROZYJNY та мінімум 1 шар емалі CHLOROKAUCZUK.• Бетонні поверхні та цементно-вапняні штукатурки після витримки заґрунтуйте розведеною хлоркаучуковою емаллю, додавши максимум 5% об'єму розчинника до хлоркаучукових та полівінілових виробів загального призначення.
- При реставрації фарбування старі покриття відшліфуйте наждачним папером, очистіть від пилу та знежирте. Видаліть відшаровані та тріснуті покриття.

ФАРБУВАННЯ

- Перед використанням ретельно перемішайте продукт.
- Для отримання довготривалого антикорозійного захисту сталевих конструкцій необхідно нанести 2 шари АНТИКОРОЗІЙНОЇ ГРУНТІВКИ Dekoral загальною номінальною товщиною 90 мкм в сухому вигляді та 1 шар Dekoral CHLOROKAUCZUK товщиною 40 мкм в сухому вигляді.
- При реставраційному фарбуванні, без слідів корозії, рекомендується нанести 1-2 шари Dekoral CHLOROKAUCZUK.• При нанесенні дотримуйтесь рекомендованої витрати (до 10 м²/л).
- Наступний шар наносьте після висихання покриття - мінімум через 72 години.
- Після закінчення фарбування інструменти промийте розчинником.

ВАЖЛИВО
Повні експлуатаційні властивості покриття набуває через 73 години після нанесення останнього шару.

PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



Правила пожежної безпеки та техніки безпеки	Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу.
Затвердження	Польська гігієнічна сертифікація
Вміст ЛОС	Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 500 г/л (2010). Продукт містить максимум 500 г/л.
Зберігання	Зберігати при температурі від 0°C до 30°C.
Термін придатності	36
Упаковка	0,9 L | 5,0 L

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.