Dekoral EXPRESS TOP



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Dekoral EXPRESS TOP – це швидковисихаюча акрилова емаль, призначена для декоративного фарбування предметів з дерева, деревопохідних матеріалів, металевих елементів, а також дерев'яних панелей та радіаторів. Підходить для використання всередині та зовні приміщень, як для реставрації, так і для нових поверхонь. Нанесення емалі є легким і швидким - пофарбовані поверхні готові вже через 1 день (емаль суха на дотик вже через годину). Спеціальна формула продукту забезпечує високу адгезію та надзвичайну стійкість покриття.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидковисихаюча — суха на дотик через 1 годину
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Підходить для різних поверхонь
- Гладке, еластичне та стійке покриття
- М'який запах
- Витрата — 16 м²/л

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	26 готових кольорів (16 сатинових, 10 матових)
В'язкість за Брукфілдом	1000-2500
Густина 20±;0.5°C, [г/см³]	1,050-1,350

НАНЕСЕННЯ

Кількість шарів	2 шари | витрата до 16 м²/л
Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]	4 години
Нанесення другого шару через 17 годин	після 4h
Спосіб нанесення	розпилення, пензель, валик
Рекомендовані інструменти від бренду Progold	валик Extra Felt, валик Felt, пензель Oval, плоский пензель або інший якісний малярній інструмент
Розчинник	водорозчинний

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхню, призначену для фарбування, відшліфуйте, видаліть усі нерівності, забруднення та пил, знежирте та висушіть.
- Дерев'яні та деревопохідні основи, що експлуатуються зовні, заґрунтуйте безбарвнимImpregnat Grunt R марки Drewnochron. В якості грунтовки рекомендуємо використовувати GRUNT DO DREWNA (Gruntomal) марки Dekoral.
- Усередині приміщень емаль можна наносити безпосередньо на необроблену деревину.
- Сталеві та чавунні основи заґрунтуйте АНТИКОРОЗІЙНОЮ ГРУНТІВКОЮ марки Dekoral.
- Не фарбуйте нагріті поверхні (рекомендована температура основи – не більше 25°C).
- Внутрішні штукатурки та інші поглинаючі основи заґрунтуйте GRUNT DO DREWNA (Gruntomal) марки Dekoral.
- При реставрації фарбування старі покриття відшліфуйте наждачним папером і видаліть пил.
- Видаліть відшаровані та тріснуті покриття.
- Для підвищення адгезії до ламінованих плит МДФ покриття відшліфуйте наждачним папером зернистістю 120 і видаліть пил.

ФАРБУВАННЯ

- Перед використанням ретельно перемішайте виріб.
- При необхідності розбавте водою максимум 2% об.
- Рекомендована кількість шарів - 2.
- Другий шар нанесіть через мінімум 4 години. У разі контрастної основи може знадобитися нанесення третього шару.
- Фарбуйте при температурі повітря і основи від +10°C до +25°C. Низька температура і висока вологість подовжують час висихання емалі.
- Після закінчення фарбування інструменти промийте водою.
- Зберігайте виріб у щільно закритій тарі.
- Під час фарбування та після його закінчення приміщення інтенсивно провітрюйте до зникнення характерного запаху.

PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



Правила пожежної безпеки та техніки безпеки	Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу.
Затвердження	Польська гігієнічна сертифікація
Вміст ЛОС	Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 130 г/л (2010). Продукт містить максимум 130 г/л.
Зберігання	Зберігати при температурі від 10°C до 25°C.
Термін придатності	36
Упаковка	0,2 L | 0,5 L | 0,9 L | 2,5 L | 10,0 L

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.