Dekoral GRUNT DO DREWNA



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунт для деревини, призначений для первинного фарбування виробів з деревини та деревопохідних матеріалів, таких як:фанера, ДСП, OSB-плита тощо. Вирівнює поглинаючу здатність та відтінок основи, полегшуючи фарбування. Знижує витрату фінішних фарб.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сильно покриває
- Зменшує витрату емалі
- Вирівнює поглинаючу здатність основи
- Полегшує фарбування
- Покращує адгезію

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий
В'язкість за Брукфілдом	820-1040
Густина 20±;0.5°C, [г/см³]	1,70

НАНЕСЕННЯ

Кількість шарів	1-2 шари | витрата до 12 м²/л - при одному шарі, залежно від кольору та поглинальної здатності основи
Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]	6 годин
Нанесення другого шару через 17 годин	після 6h
Спосіб нанесення	розпилення, пензель, валик
Рекомендовані інструменти від бренду Progold	плоска кисть 6550, валик Felt, валик Extra Felt, валик Nylon або інший якісний малярній інструмент
Розчинник	органічний розчинник

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня, призначена для грунтування, повинна бути чистою, сухою, однорідною.
- У разі появи цвілі, синяви та смоли їх необхідно видалити.
- Максимально допустима вологість деревини, що знаходиться назовні, становить 15%.• Для досягнення найкращого захисного ефекту рекомендується заґрунтувати необроблену деревину лляною оліфою (Pokost Lniany) або ґрунтувальним імпрегнатом Impregnat Grunt R марки Drewnochron (для деревини, що використовується зовні).• Перед імпрегнацією поверхню деревини слід відшліфувати наждачним папером зернистістю 120.

ФАРБУВАННЯ

- Перед використанням ретельно перемішайте виріб.
- При необхідності розбавте розчинником (в кількості не більше 2% від об'єму).
- Фарбуйте при температурі повітря і основи від +10ºC до +25ºC і вологості повітря нижче 70%.
- Низька температура, підвищена вологість повітря та нанесення товстого шару подовжують час висихання покриття.
- Кінцевий ефект залежить від стану поверхні, що фарбується, та її підготовки.
- Після закінчення фарбування інструменти промийте розчинником.

КОРИСНІ ПОРАДИ:
- Зберігайте виріб у щільно закритій тарі, подалі від джерел вогню та тепла, у закритих приміщеннях.
- Під час фарбування та після його закінчення провітрюйте приміщення до зникнення характерного запаху.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Правила пожежної безпеки та техніки безпеки	Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу.
Затвердження	Польська гігієнічна сертифікація
Вміст ЛОС	Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 350 г/л (2010). Продукт містить максимум 350 г/л.
Зберігання	Зберігати при температурі від 0°C до 30°C.
Термін придатності	36
Упаковка	0,9 L | 5,0 L

PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.