# Dekoral GRUNT L




## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Grunt L – це латексна ґрунтовка, призначена для внутрішніх поверхонь з нерівномірною поглинальною здатністю та неоднорідним відтінком. Вміст високоякісних восків та мономінерального доломіту робить продукт ідеальним для ґрунтування, вирівнювання поглинання, текстури та кольору поверхні, а підвищена покривна здатність сприяє економічному використанню фінішної фарби. Не розбризкується під час фарбування. Особливо рекомендується для фарбування штукатурок, гіпсокартонних плит, паперових шпалер, а також дерев'яних елементів і матеріалів на основі деревини всередині приміщень. Полегшує нанесення фінішних фарб. Рекомендується як основа під білі та кольорові емульсії всіх типів (наприклад, акрилові, латексні, керамічні, полівінілові). Ідеально підходить для першого фарбування гіпсокартонних плит та основ з неоднорідною фактурою.

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нова формула – сильніше покриття
- Вирівнює поглинання і відтінок основи• Зменшує витрату фінішних фарб
- Відмінно підходить для білих та кольорових фарб
- Рекомендовано для гіпсокартонних плит, шпаклівок та штукатурок
- Покращує адгезію поверхні
- Забезпечує правильну мікровентиляцію поверхні

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Колір** | білий |
| **В'язкість за Брукфілдом** | 3000-5000 |
| **Густина 20±;0.5°C, [г/см³]** | 1,53 |
| **Стійкість до стирання** | Відповідає вимогам стандарту PN-C-81914 Тип I (стійкість до мокрого чищення). Відповідає стандарту PN-EN-13300. |

## НАНЕСЕННЯ

| | |
|---|---|
| **Кількість шарів** | 1 шар \| витрата до 12 м²/л - при одноразовому нанесенні в залежності від поглинаючої здатності та шорсткості основи, а також від використовуваного інструменту |
| **Час висихання одного шару при 23±;2°C, [год]** | 2 години |
| **Нанесення другого шару через 17 годин** | після 2h |
| **Спосіб нанесення** | розпилення, пензель, валик |
| **Рекомендовані інструменти від бренду Progold** | ролик Microstar, ролик Microfibre Extra або інший якісний малярній інструмент |
| **Розчинник** | водорозчинний |

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Ретельно видаліть залишки клейових фарб і змийте основу водою.
- Видаліть усі відшаровані покриття до відкриття чистої основи.
- Поверхня, що підлягає фарбуванню, повинна бути чистою, сухою, щільною, очищеною від пилу, без тріщин, добре з'єднаною з основою. Без слідів корозії та біологічних вицвітів.
- Сильно поглинаючі та запилені поверхні заґрунтуйте препаратом Acryl grunt марки Progold, розведеним у пропорції 1:1.
- Перед фарбуванням забруднення змийте водою з додаванням миючих засобів.
- Залиште до висихання.
- Дефекти та тріщини основи заповніть цементно-вапняним розчином або шпаклівкою.
- Цеглу, гіпсокартонні плити можна ґрунтувати безпосередньо після їх укладання, а гіпсові штукатурки – через 2 тижні після нанесення.
- Цементні або цементно-вапняні штукатурки фарбуйте не раніше ніж через 3 тижні після нанесення.
- Гіпсокартонні плити придатні для фарбування після висихання місць з'єднання, особливо в кутах.

## ФАРБУВАННЯ

- Перед використанням ретельно перемішайте виріб. Після висихання шару ґрунтовки приступайте до нанесення фінішних фарб.
- Підготовлену поверхню ґрунтуйте при температурі від +5°C до + 30°C і відносній вологості 70%.
- Низька температура навколишнього середовища і висока вологість подовжують час висихання.
- Після закінчення фарбування інструменти промийте водою.
- Під час фарбувальних робіт і після їх закінчення приміщення перед використанням провітрюйте до зникнення характерного запаху.

PG Deco Polska вул. Квідзинська 8
51-416 Вроцлав, Польща Телефон: +48 71 380 17 05
dekoral.ua

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



| | |
|---|---|
| **Правила пожежної безпеки та техніки безпеки** | Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки матеріалу. |
| **Затвердження** | Польська гігієнічна сертифікація |
| **Вміст ЛОС** | Граничний вміст ЛОС згідно з Директивою 2004/42/ЄС для цього продукту (кат. A/d): 30 г/л (2010). Продукт містить максимум 30 г/л. |
| **Зберігання** | Зберігати при температурі від 0°C до 30°C. |
| **Термін придатності** | 36 |
| **Упаковка** | 3,0 L \| 5,0 L \| 10,0 L |

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, була підготовлена на основі наших знань і була дійсна на дату видачі. PPG Deco Polska Sp. z o. o. іне несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним зберіганням, транспортуванням або застосуванням та використанням продукту. Інформація, що міститься в технічному паспорті, не повинна тлумачитися як гарантія якості продукту, що в ньому описаний. Компанія залишає за собою право вносити зміни до технічного паспорта без попереднього повідомлення.